



A3 ACOUSTICS KFT. 1054 BUDAPEST, AULICH U. 3 ii. INFO@A3ACOUSTICS.HU

STRATOCELL WHISPER® UV MŰSZAKI ADATLAP

100787705	Stratocell Whisper® UV	50mm x 1.2m x 2.4m
-----------	------------------------	--------------------

TULAJDONSÁG	TESZT TÍPUS	MENNYISÉG TÍPUSA	ÉRTÉK
szín			FEKETE
névleges sűrűség	ASTM D375-08 Sulfix W	kg/m ³	30
nyomó szilárdság vetikális 25 % vetikális 50 %	ASTM D375-08 Sulfix D ISO7214:2007	KPa	10 24
Nyomószilárdság 25% (4. tömörítés) 50 % (4. tömörítés) 70 % (4. tömörítés) (100 mm/ min gyorsasággal)	ISO3386 1983 Part1 DIN53577	KPa	3 13 50
Nyomószilárdság szett	ASTM D375-08 Sulfix B (50% nyomás) ISO 1856:2000 (25% nyomás)	%	<30 <20
Sejtméret	BS 4443/1 met.4	sejtek/25 mm	<10
Tűzállóság teszt eredménye Épület és építészet	DIN 4102	osztály	B2
Hővezető képesség 23 fokC (73 F) -5 fokC (23 F)	ASTM D375-08 Sulfix V ISO 2796	W/mK	0,104 0,082
Hőmérséklet stabilitás RH>24 óra 70 fok C	ASTM D375-08 Sulfix S ISO 2796	%	<3
Vízfelvétel diffúzióval (RH> 95% - 28 nap után)	UNI EN 12088	kg/m ²	<3
Vízfelvétel diffúzióval (RH> 95% - 28 nap után)	UNI EN 12088	menyiség %	<5
Szakítószilárdság	ASTM D3575 Sulfix T iso 1798	KPa	130
Húzó nyúlás	ASTM D3575 Sulfix T iso 1798	%	70

*KÉRÉSRE GYORSÍTOTT ÖREGEDÉSI TESZT ÉRTHETŐ EL QUV KAMRÁBAN

Beépítés

RAGASZTÁSSAL , DÚBELLEL, FÉM RÖGZÍTŐVEL, MŰANYAG DÚBELLEL

Beépítési útmutató kérésre továbbítható.